

Harkkobitumi BIP 95/35

Mataki Oy:n harkkobitumi **BIP 95/35** on sulana käytettävä puhallettu bitumi, jota käytetään veden- ja kosteudeneristystöissä RIL 107- ja RIL 134-ohjeiden mukaisesti.

Levitystapa Kuumasively bitumiharjalla ja kermien liimaus esim. kaatonokallisella bitumikannulla.

Kuumennus Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tulitöiden suojeluohjeiden mukaisesti hyväksytyillä bitumipadoilla.

Käyttö Voidaan kuumentaa bitumipadoissa suojamuoveineen. On varottava ettei harkkojen mukana joudu vettä tai kosteutta bitumipataan.

Menekki Kuumasively ja bitumikermien täysliimaus noin 1,5 kg/m², bitumikermien piste- ja saumaliimaus noin 1,0 kg/m².

Laatuominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Menetelmä	Arvo
Tunkeuma 25°C	0,1 mm	DIN EN 1426	30 - 40
Pehmenemispiste (R+K)	°C	DIN EN 1427	90 - 100
Murtumispiste	°C	DIN EN 12593	-20
Venymä 25°C	cm	DIN 52013	3
Leimahduspiste	°C	DIN EN ISO 2592	250
Tiheys, 25°C	kg/m ³	DIN EN ISO 3838	1000

Tulityöt Bitumin kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojelu- ja turvallisuusohjeita.

Pakkaus Päällys muovia, 25 kg/harkko. Kertakäyttölavalla 110 x 110 cm , 40 harkkoa, 1000 kg/lava.

Varastointi ja kuljetus

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.