

Kontaktiliima 5000

Polymeeripohjainen kontaktiliima.
Sisältää syttyviä liuottimia.
Väri musta.

Käyttökohteet

Käytetään EPDM:n ja butyylin kaksipuoliseen alustaan kiinnittämiseen.
Voidaan käyttää myös EPDM- ja butyylipintojen yhteenliittämiseen Tiivistysmassa 5590 kanssa.

Asennus

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyvapaat.
Kontaktiliima levitetään molemmille pinnoille pensselillä tai telalla.
Kun pinta on kosketuskuiva (10 – 15 minuuttia), pinnat painetaan yhteen.
Tarttuu heti.
Alin käyttölämpötila on +5°C.

Soveltuvat alustat ja pinnat

Kova-PVC, alumiini, teräs, galvanoitu teräs, akryylilasi, bitumi (ei APP), betoni, kevytbetoni, puu, EPDM, butyyli, lyijy ja kivi.

kulutus

0,5 kg/m² (0,25 kg/puoli)

Varoitukset

Herkästi syttyvä. Pidä kaukana avotulesta.
Ei saa käyttää yhdessä polystyreenistä valmistettujen aineiden kanssa kuten Styrox.

Varastointi

Viileässä paikassa, hyvin suljetussa astiassa

Varastointiaika

Max. 12 kuukautta kun säilytetty oikein.

Tuotekoodit

45595002 Kontaktiliima 5000 5,3 kg/astia

Tekniset tiedot

Materiaali	Synteettinen kumi ja synteettiset hartsit, liuenneena palavaa orgaaniseen liuottimeen
Väri	Musta
Syttymispiste	Alle 0°C
Viskositeetti (20 °C)	2500 ±500 mPa
Kiitoaineet	41 ±2 %
Tiheys (20 °C)	865 ±10 kg/m ³